

Système de Plancher Chauffant-Rafrâchissant ROTHAFLEX


Dalles planes ROTHAFLEX




DALLES PLANES EN PUR (POLYURÉTHANE)

ROTHAFLEX ROTHAFLEX - DALLES CERTIFIÉES CERTITHERM

Dalle isolante de désolidarisation du sol pour plancher chauffant rafraîchissant hydraulique



Emballage de la palette étanche et traité anti-UV



Caractéristiques techniques

- > 1200 x 1000 mm (1.20 m²)
- > Classement SC1a2Ch
- > Quadrillée au pas de 10 cm
- > Rainurée-bouvetée
- > Parement multicouche étanche
- > Classe d'exploitation des locaux $\geq 500\text{kg/m}^2$
- > Tube \varnothing 16, 17 ou 20 mm
- > Palette sous film plastique étanche et traité anti UV

Avantages


- > Mise en œuvre rapide
- > Superposition possible
- > Agrafage du tube à l'aide de l'outil automatique Roth
- > Produit sous marque de qualité Certitherm
- > Certifié ACERMI
- > Réversibilité pour réemploi des chutes de découpes

Les + Logistique

- Stockage extérieur : 3 mois
- Palette étanche
- Emballage traité anti UV
- Chargement frontal ou latéral
- Prise de la palette frontale ou latérale

Désignation	Épaisseur [mm]	Surface [m ²]	Résistance [m ² .K/W]	Colisage [dalles]	Palettisation [dalles]	Référence	PU HT € [dalle]	PU HT [€/m ²]
ROTHAFLEX 52 R240 	52	1.20	2.40	9	45	1409010333		

ROTHAFLEX XSOLEA - AUTRES RÉSISTANCES

Désignation	Épaisseur [mm]	Surface [m ²]	Résistance [m ² .K/W]	Colisage [dalles]	Palettisation [dalles]	Référence	PU HT € [dalle]	PU HT [€/m ²]
ROTHAFLEX 24 R105	24	1.20	1.05	21	105	1409010329		
ROTHAFLEX 30 R135	30	1.20	1.35	16	80	1409010330		
ROTHAFLEX 40 R185	40	1.20	1.85	12	60	1409010331		
ROTHAFLEX 48 R220	48	1.20	2.20	10	50	1409010332		
ROTHAFLEX 52 R240 	52	1.20	2.40	9	45	1409010333		
ROTHAFLEX 56 R260	56	1.20	2.60	8	40	1409010334		
ROTHAFLEX 68 R315	68	1.20	3.15	7	35	1409010335		
ROTHAFLEX 80 R370	80	1.20	3.70	6	30	1409010337		
ROTHAFLEX 100 R465	100	1.20	4.65	5	25	1409010340		
ROTHAFLEX 120 R555*	120	1.20	5.55	4	20	1409010341		

*Classement SC1a3Ch

Système de Plancher Chauffant-Rafrâchissant ROTHAFLEX


Dalles planes ROTHAFLEX

Roth


Composition

Les plaques isolantes **ROTHAFLEX** sont en mousse de polyuréthane rigide (PU), expansée avec un gaz sans HFC, HCFC ni CFC :

- La masse volumique du polyuréthane est de **32 kg/m³**.
- Les plaques sont revêtues sur les deux faces avec un complexe multicouche étanche « Kraft-PE-Alu » de grammage supérieur à **200 g/m²**.
- Ecart d'équerrage sur longueur et largeur : **≤ 0.5 mm/m**, écart de planéité sur grande longueur : **≤ 0,5 mm**.
- Incurvation sous l'effet d'un gradient thermique (80°C/23°C) : **≤ 1.5 mm**.
- Le parement supérieur est quadrillé (traçage pointillé/continu) **au pas de 10 cm** pour faciliter la découpe et permettre la mise en place aisée des éléments de planchers chauffants.
- Usinage « **rainuré-bouveté** » symétrique dans l'épaisseur sur les 4 côtés.
- Dimensions des plaques hors tout : **1200 mm x 1000 mm**.
- Dimensions utiles des plaques : 1195 x 995 mm
- Les palettes sont **étanches et offrent une protection anti-UV** permettant un stockage en extension



Rainurage et bouvetage centré sur toutes les épaisseurs garantissant une réversibilité des dalles



Certification

La plaque isolante **ROTHAFLEX** bénéficie de l'ensemble des attestations nécessaire à son emploi sur le marché français :

- Marquage **CE Réglementaire** conforme à la norme NF EN 13165
- Déclaration des Performances (DoP n° DP – DIV – PCRBT 009)
- Certification **ACERMI**, sous la référence française **ROTHAFLEX**
- Conductivité thermique certifiée : **0.022 W/(m.K)**
- Profil d'usage ISOLE certifié
- Spécifications pour application sol certifiées (inclus planchers chauffant) : **SC1 a2 Ch***
- **Niveau A+ (très faibles émissions)** pour les substances volatiles émises dans l'air intérieur (COV)



*SC1a3Ch pour Rothaflex 120 R555

Domaine d'emploi et mise en oeuvre

La plaque isolante **ROTHAFLEX** est universelle et polyvalente, elle s'intègre parfaitement dans les solutions RT 2012.

ROTHAFLEX est destinée à l'isolation sur planchers ou dallages, pouvant être sur terre-plein, sur vide sanitaire ou sur plancher collaborant et supporte tous les types de finition (ex. chape traditionnelle, fluide, anhydrite etc.).

ROTHAFLEX peut également être utilisée pour l'isolation sous dallage en terre-plein.

! La certification ACERMI, avec le niveau de Compressibilité « I5 » de l'ISOLE et le Classement sol « SC1 a2 Ch », vaut la preuve de la conformité de l'isolant ROTHAFLEX aux performances mécaniques demandées par les DTU et CPT.

Le critère « Ch » du Classement sol permet un emploi en plancher chauffant, ainsi qu'en mur et plafond chauffant – rafraîchissant.

! ROTHAFLEX peut être utilisée sans restriction en une couche ou deux couches à joints croisés.

! Les plaques ROTHAFLEX revêtues de parements étanches sont posées avec leur usinage « rainure-languette », sans besoin au sens des DTU et CPT, d'interposer un film polyéthylène ou de ponter les joints (sauf cas spécifique des chapes fluides).